STAR BRAND®

BIAS TAPE

Cotton Broad

5780

5780 Cotton Broad
コットンブロード

QUALITY SAMPLE



バイアステープ	80m乱巻
英文名	#5780 Cotton 100% Bias Tape
原反規格	112cm巾　56m乱
組成	Cotton (コットン) 100%
打ち込み	40S×40S 190本
染色	後染め 70色展開

MADE IN JAPAN

〈商品紹介〉

綿100%で肌に優しく、吸収性・保湿性に優れているので
ベビー・インナー向けなど分野を問わず扱いやすい商品になっております。

70 COLOR SAMPLES

5703生成は、製品後染め対応の為、バイアス縫い糸は、綿糸を使用しております。但し、二次加工で使用する縫い糸は、エステルスパン糸ですので綿糸がご希望の場合は指定してください。

70 COLOR SAMPLES

5897 サバクブラウン
5839 ウスベージュ
5824 サンドグレイ
5862 ベビーブルー
5826 青
5827 パウダーベージュ
5830 フジ
5821 コールドグレイ
5879 サーフブルー
5805 コバルトブルー
5883 ビスケット
5847 ナス紺
5815 ウスグレイ
5825 サックス
5889 ロイヤルブルー
5836 カラシ
5843 ダルセージ
5851 グレイ
5832 アイスブルー
5818 マジョリカブルー
5895 オリーブ茶
5838 グリーンティ
5849 ブルーグレイ
5866 ウスアサギ
5767 アイ
5837 茶
5898 コートオリーブ
5828 濃鼠
5809 ミントグリーン
5822 濃紺
5853 ブラウン
5831 アンティーク
5829 エレファントグレイ
5888 緑
5790 ミッドナイト
5808 ショコラ
5819 グレイッシュブラウン
5894 ダークグレイ
5804 グリーン
5823 ジェットブラック
5896 ディープショコラ
5820 ディープブラウン
5750 チャコールグレイ
5855 ディープグリーン
5717 ブラック

Cotton Broad Main Parts
コットンブロード　メインパーツ

■PIPING■

P0
パイピング
使用芯：5900A（ポリエステル）太さ1.8mm

P1
細芯パイピング
使用芯：5600A（ポリエステル）太さ1.4mm

P2
太芯パイピング
使用芯：太芯（アクリル）太さ3mm

P3
中太パイピング
使用芯：中太芯（アクリル）太さ4mm

P6
細太パイピング
使用芯：5150A（ポリエステル）太さ2.4mm



■FOLD■

SF
片　折

WF
両　折

CF
クロスフォールド

2F
二ツ折

4F
四ツ折

※サイズ・ステッチ位置等の仕様変更を希望される場合、弊社営業迄お問い合わせ下さい。
※その他の二次加工品につきましては、Parts Collectionブックをご覧下さい。

洗濯絵表示

	洗　　濯	漂　白	タンブル	自然乾燥	アイロン	ドライクリーニング	付記用語
JIS絵表示	40					F	絞り方（ヨワク） アイロンあて布使用

※上記の絵表示は、5780のものですので、他の副資材と組み合わせる際には注意して下さい。

堅牢度データ表

洗　　濯		汗				摩　擦		ドライ（石油系）		水		ホルムアルデヒド（乳幼児）
		酸		アルカリ								
変褪色	汚染	変褪色	汚染	変褪色	汚染	乾	湿	変褪色	汚染	変褪色	汚染	A−Ao
4−5	4−5	5	4−5	5	4−5	4−5	2−3	5	4−5	5	4−5	0.05以下

※上記データは、淡色から濃色までの平均値であり、保証値ではありません。